

## Bobines laminées à chaud crantées B500B

**ROL.WB-GR-B500B**



**KG / BOBINE**


ø 8	2.500	3.000		
ø 10	2.500	3.000		
ø 12	2.500	3.000	4.000	5.000
ø 14	2.500	3.000	4.000	5.000
ø 16	2.500	3.000	4.000	5.000

Autres dimensions sur demande.

### Dimensions approximatives

**2.500 KG    3.000 KG    4.000 KG    5.000 KG**

Int. ø	600	600	600	600
H (mm)	700	700	980	980
ø (mm)	1.200	1.200	1.200	1.300





Déroulement à gauche ou à droite est possible.

### Classe Technique B500B - BE500TS (Cranté)

Caractéristiques mécaniques	Limite d'élasticité Re (Mpa)	Rapport Rm / Re	Allongement total à charge maximale Agt %
Valeur caractéristique minimale Cv	500	1,08	5,5

### Marque



*Certificats Intersig nv*



*Certificats Intersig France sarl*



*Certificats Van Merksteijn Steel bv*



*Vous pouvez retrouver la portée actuelle de nos certificats sur nos sites web.*